



### MASSA CORRIDA FUTURA – REF. 302

**DESCRIÇÃO:** Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas (não molháveis) de reboco, gesso, gesso acartonado e áreas já pintadas anteriormente, proporcionando um acabamento liso e fino (para corrigir imperfeições mais profundas, utilize massa de reboco e aguarde a cura por 30 dias). MASSA CORRIDA FUTURA possui excelente poder de enchimento e rendimento, sendo fácil de lixar e super macia.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica modificada, surfactantes, cargas minerais inertes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:	Branca e conforme catálogo de cores
Sólidos/Peso:	62,00 a 65,00 %
Peso Específico:	1,60 a 1,65 g/cm <sup>3</sup>
Consistência:	5,3 a 5,8 cm
pH:	8,5 a 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):	≤ 5 g/L
Prazo de Validade (embalagem fechada e sem uso):	24 meses

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento:	Fosco
Instrumentos de Pintura:	Desempenadeira/Espátula de Aço
Diluição (água limpa):	Pronta para uso
Número de Demãos:	01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície
Rendimento (m <sup>2</sup> /demão):	Lata – 28 Kg = Reboco Selado: 40 a 50m <sup>2</sup>   Repintura: 45 a 60m <sup>2</sup> Lata – 22 Kg = Reboco Selado: 31 a 39m <sup>2</sup>   Repintura: 35 a 47m <sup>2</sup> Galão – 5,6 Kg = Reboco Selado: 08 a 10m <sup>2</sup>   Repintura: 09 a 12m <sup>2</sup> Quarto – 1,5 Kg = Reboco Selado: 02 a 2,5m <sup>2</sup>   Repintura: 2,3 a 03m <sup>2</sup>
Secagem:	Toque: 1h Entre Demãos: 2 a 3h Final: 12h
Embalagens:	Galão 5,6 Kg, Latas 28 Kg e 22 Kg e Quarto 1,5 Kg
Informações Toxicológicas:	Baixa toxicidade

**Produzido conforme especificações da norma ABNT NBR 15348**

**Produto classificado conforme normas ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.7.2**