

Zarcão Futurit

O **ZARCÃO FUTURIT** é aquele com tonalidade alaranjada, imbatível na prevenção da ferrugem. Fácil de aplicar e lixar, é indicado para proteção de superfícies internas ou externas de metais ferrosos, com grande poder de cobertura, alastramento e rendimento.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 0,900 mL

Benefícios

- Máxima Proteção
- Máxima aderência
- Máxima Durabilidade

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.1.1.2 (FUNDO ZARCÃO FUTURIT)

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes.

Propriedades Físico-químicas

Cor: Laranja


Sólidos/Massa- 61,00+/-2,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico – 1,28+/-0,020 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

BOLETIM TÉCNICO



Viscosidade -80 a 90 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 410 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p>Aplicação</p> <p>Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol²</p>	<p>Diluição</p> <p>10 a 20% em volume de aguarrás para rolo ou trincha 30% em volume de aguarrás para pistola.</p>	<p>Rendimento Acabado (1 Demão)</p> <p>Galão (3,6L): 50m² Quarto (900mL):12,5m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Secagem</p> <p>2 horas ao toque 12 horas entre demãos 24 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p>Demãos</p> <p>1 mas se necessário aplicar 2 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

