



Esmalte Sintético Secagem Ultrarrápida

O **ESMALTE SINTÉTICO FUTURIT PREMIUM** possui um bellissimo acabamento, alta proteção, grande durabilidade, resistência à abrasão e facilidade de limpeza.

Aqui o tempo é o melhor amigo, já que a película não descasca e tem menor tendência ao amarelecimento, com o passar dos anos. E tem mais: possui altíssimo brilho e nivelamento, secagem ultrarrápida e um acabamento **branco mais branco** para pintura de superfícies internas e externas de metais em geral, madeira, cerâmica não vitrificada e PVC.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 900 mL

Benefícios

- Altíssimo brilho
- Secagem ultrarrápida

Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019 tipo 4.2.1.1 (Brilhante, Acetinado e Fosco) e ABNT 15494:2015- (Brilhante).

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de Resina Alquílica modificada, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos e secantes isentos de metais pesados, aditivos especiais e solventes alifáticos.

Propriedades Físicoquímicas



Cor: Branca

Sólidos/Massa- 52+/-2,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 37,00 +/-2,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico – 1,080+/-0,020 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 85 a 95 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- 505 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

Aplicação Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol ²	Diluição 10% em volume, para rolo e trincha. 20% em volume para pistola	Rendimento Acabado** Galão (3,6L): 32m ² Quarto (900mL): 8m ² Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto. Cores com pigmentação orgânica (amarelos, vermelhos, laranjas) necessitam da aplicação de um fundo cinza claro, previamente, ao acabamento final, para melhor desempenho da cobertura. ** Método prático (metodologia ABNT, em desenvolvimento)
Secagem 30 minutos ao toque 2 a 4 horas entre demãos 6 a 8 horas final *Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.	Demãos 2 a 3 demãos *Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.	



Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.