



Tinta Acrílica Toque de Cetim

A **TINTA ACRÍLICA TOQUE DE CETIM** possui alta resistência à ação do tempo com um acabamento acetinado sem igual.

Pintar com **TOQUE DE CETIM** é garantia de um resultado incrível, a combinação perfeita de alta cobertura, rendimento e facilidade na limpeza. Ambiente lindo e cheio de vida sempre.

Embalagens disponíveis:

- Cores prontas: 3,6 L e 18 L

Benefícios

- Facilidade de limpeza
- Não deixa cheiro

Classificação

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079-2.

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.5.7.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos, surfactantes, cargas minerais, coalescentes, microbicidas e água.

Propriedades Físico-químicas

Cor: Branca ou conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 41,00 a 43,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 27,00 a 29,00%

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda

Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347


Assistência ao Cliente: 0800-773 2900

www.futuratintas.com.br -

Defesa do Consumidor :03/2020

REV.01 – Fev/2021

BOLETIM TÉCNICO



(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,22 a 1,26 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 90 a 100 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 15 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Brilho- Brilhante (7-13UB – 60°)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015)

pH- 8,5 a 9,5


(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p style="text-align: center;">Aplicação</p> <p>Rolo de lã Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol² Airless com pressão de 500 a 3.00 psi</p>	<p style="text-align: center;">Diluição</p> <p>10 a 20% em volume, para rolo e trincha. 30% em volume para pistola Até 10% em volume para Airless.</p>	<p style="text-align: center;">Rendimento Acabado</p> <p>Lata (18L): 110m² Galão (3,6L): 22m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p style="text-align: center;">Secagem</p> <p>1 hora ao toque 4 horas entre demãos 12 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p style="text-align: center;">Demãos</p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	



DICA IMPORTANTE

Sugerimos a aplicação de um fundo fosco sobre Massas PVA, quando utilizados acabamentos Acetinados e Brilhantes.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.