BOLETIM TÉCNICO

Tinta Acrílica SemiBrilho Alumiar

A Tinta Acrílica Semibrilho Alumiar proporciona um acabamento de alta resistência à lavabilidade e ao intemperismo, maior facilidade de limpeza da superfície pintada, além de um brilho acentuado para destacar a beleza do ambiente.

Embalagens disponíveis:

- Cores prontas: 3,6 L e 18 L

Benefícios

- Facilidade de limpeza
- Resistência ao tempo

Classificação

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079 -1:2019

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 :2019 – Tipo: 4.5.10

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos** e **externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.

Propriedades Fisicoquímicas

Cor: Branca ou conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 39,00 a 41,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 23,00 a 26,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347
Assistência ao Cliente: 0800-773 2900
www.futuratintas.com.br -
Defesa do Consumidor :**03/2020**
REV.01 – Fev/2021

BOLETIM TÉCNICO

Peso Específico - 1,22 a 1,26 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 90 a 100 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 15 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Brilho- Brilhante (18-28UB – 60°)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015)

pH- 8,7 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<table>
<tr>
<td>Aplicação
Rolo de lã
Trincha macia
Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol²
Airless com pressão de 500 a 3.000 PSI.</td>
<td>Diluição
20% em volume, para rolo e trincha.
30% em volume para pistola

10% em volume para airless.</td>
<td rowspan="2">Rendimento Acabado
Lata (18L): 105m²
Galão (3,6L): 21m²

*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.
**Cores com pigmentação orgânica (amarelos, vermelhos, laranjas) necessitam da aplicação de um fundo cinza claro, previamente, ao acabamento final .</td>
</tr>
<tr>
<td>Secagem
1 hora ao toque
4 horas entre demãos
12 horas final
*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</td>
<td>Demãos
2 a 3 demãos

*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</td>
</tr>
</table>

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347
Assistência ao Cliente: 0800-773 2900
www.futuratintas.com.br -
Defesa do Consumidor :**03/2020**
REV.01 – Fev/2021

BOLETIM TÉCNICO

DICA IMPORTANTE

Sugerimos a aplicação de um fundo fosco sobre Massas PVA, quando utilizados acabamentos Acetinados e Brilhantes.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

Cartint Indústria e Comércio de Tintas Ltda
Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2462-2900 - Fax: (11) 2412-0347
Assistência ao Cliente: 0800-773 2900
www.futuratintas.com.br -
Defesa do Consumidor :**03/2020**
REV.01 – Fev/2021